

PRIMAIRE TOUS SUPPORTS



SÉCHAGE RAPIDE

PRÊT À L'EMPLOI

**SOLS ET MURS INTÉRIEURS,
SOLS EXTÉRIEURS**



◆ DESTINATION

Primaire d'adhérence pour mortier colle et enduit de ragréage ou de dressage sur tous supports en intérieur et extérieur.

◆ PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit présenter les qualités requises par le DTU, le CPT ou l'Avis Technique le concernant. Il doit être propre, sain, sec et débarrassé de toute partie non adhérente ou pouvant nuire à l'adhérence (huile de décoffrage, produit de cure...). Eliminer le produit de cure par ponçage, grenailage ou sablage. Décaper soigneusement toutes les taches.

◆ PRÉPARATION DU PRODUIT

PRIMAIRE TOUS SUPPORTS est prêt à l'emploi.
Agiter et bien mélanger pour homogénéiser la solution.

◆ SUPPORTS ADMIS

- **En sol** : béton et chape ciment poreux, normalement poreux ou fermé, béton allégé, enduit de lissage, ragréage ou dressage à base de ciment, chape anhydrite* (sulfate de calcium), chape sèche à base de plâtre et dérivés, panneaux bois CTBH, CTBX, OSB2, OSB3, peinture de sol, chape asphalte, carrelage, dalles plastiques semi flexibles, traces de colle, parquets à lames.
- **En mur** : carreaux de plâtre, panneaux bois CTBH, CTBX, OSB2, OSB3, enduit à base de plâtre, carreaux de briques montés au plâtre, blocs de béton cellulaire montés au plâtre, plaques de plâtre cartonées, peinture murale poncée, ancien carrelage.

* sur chape anhydrite (sulfate de calcium), diluer PRIMAIRE TOUS SUPPORTS LES ÉLÉMENTAIRES pur avec 20% d'eau.

◆ INFORMATIONS PRODUITS

Seau de 5 L

ROSE

◆ CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

Se référer aux CPT, DTU ou Règles Professionnelles d'exécution en vigueur.

Ne pas appliquer en plein soleil, sur support chaud, gelé ou s'il y a risque de gel dans les heures qui suivent l'application.

Protéger le chantier des intempéries et du soleil jusqu'au séchage complet.

Bien agiter à l'aide d'un mélangeur à peinture pour homogénéiser la solution.

Appliquer PRIMAIRE TOUS SUPPORTS LES ELÉMENTAIRES à la brosse ou au rouleau en imprégnant correctement le support et en évitant les surcharges.

Attendre le séchage complet avant de poursuivre les travaux.

Au-delà de 24 heures de séchage, il peut être nécessaire d'appliquer une seconde couche de primaire.

Sur support bois très poreux (bois brut, parquet vitrifié poncé...) : appliquer une 2ème couche de produit après séchage complet de la 1ère.

Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est encore frais.

◆ CONSOMMATION

50 à 200 gr/m² selon la porosité du support.

◆ CONSERVATION

Se conserve 1 an dans son emballage d'origine fermé, stocké à l'abri du gel et de la chaleur.

◆ CONSEILS DE PRUDENCE

Dans le but de protéger votre santé et l'environnement, et pour une utilisation de ce produit en toute sécurité, respectez les conseils de prudence indiqués sur l'emballage. Pour plus de renseignements, consultez la fiche de données de sécurité.

PARAMÈTRES DE MISE EN OEUVRE À +20°C

Température d'application	+5°C à +30°C
Prêt à l'emploi	
Délai avant recouvrement	30 minutes minimum