

Servocret RS

Mortier de réparation à recouvrement rapide

pour nivelage et rectification d'inégalités sur supports horizontaux et verticaux

pour une épaisseur de 2 à 50 mm

pour murs et sols

pour réalisation de parties inclinées sur de petites surfaces

pour l'intérieur et l'extérieur

recouvrable rapidement



Définition

Mortier de réparation (de 02 mm à 50 mm), de scellement et de modelage consistant, à base de ciments spéciaux, renforcés en résine. Pour la rectification de marches d'escaliers et de paliers. Pour le remplissage d'éclats et de trous dans des mortiers de ciment et d'anhydrite, des dalles et poutres en béton ainsi que des dalles de balcons. Pour la réalisation de gorges. Pour la rectification d'inégalités sur des mortiers de ciment et d'anhydrite, sur des dalles et des semelles en béton brut. Le mortier de réparation **Servocret RS** est hydrofuge, résistant aux intempéries et au gel. Il peut donc être utilisé de manière universelle à l'intérieur et à l'extérieur y compris en bassins immergés. Après son durcissement, il présente une grande résistance à la compression et peut de ce fait être soumis au trafic piétons et automobile. Le mortier de réparation Servocret RS durcit rapidement, il est praticable après environ 45 minutes et peut supporter une pleine charge après 24 heures. Dans le cas de rattrapage sur supports absorbants, appliquer une barbotine d'accrochage adjuvantée à l'**Okamul 71**, et procéder mouillé dans mouillé.

Préparation des supports

Le support doit être propre, stable, ne pas comporter d'huile, de graisse, de poussière, de particules libres ni de laitance. Pour la pose en intérieur, appliquer une couche de primaire universel **Okatmos® UG 30** dilué 1/1 pour les supports absorbants, et pur pour les supports lisses sans adhérence et imperméables. Pour la pose en extérieur, appliquer une barbotine d'accrochage à l'aide de l'**Okamul 71** en proportion 1/10. Appliquer directement le mortier **Servocret RS**. Travailler mouillé dans mouillé. Poursuivre alors immédiatement la pose du mortier. Appliquer le mortier de réparation **Servocret RS** sur une épaisseur de minimum de 2 mm. Appliquer le mortier mélangé durant le temps de traitement avec une spatule ou une truelle, puis le modeler et/ou le polir. Une fois le mortier posé, la surface peut être retravaillée avec par exemple une raclette. En cas de doute, effectuer un essai.

Mise en œuvre

Le mortier de réparation **Servocret RS** doit être mélangé sans grumeaux avec de l'eau propre dans un récipient propre à l'aide d'un malaxeur électrique (max. 600 t/min) afin d'obtenir un mortier malléable et pâteux. Après durcissement, le mortier de réparation **Servocret RS** posé en intérieur peut être ragréé avec les mortiers **Servofix** ou **Servoplan** ou recouvert en pose collée de pierres de taille naturelles ou céramiques. Durant la mise en œuvre protéger l'ouvrage d'un fort ensoleillement (produit exothermique).

Données techniques

Couleur	poudre grise
Domaine d'emploi	au sol et sur les murs, intérieur et extérieur et bassins immergés
Épaisseur de couche	2 - 50 mm
Température de mise en œuvre	+ 5 °C à + 25 °C (support)
Facteur d'eau	environ 3,5 litres / 25 kg de poudre
Durée de mise en œuvre*	environ 30 minutes
Praticable* / Recouvrable*	après environ 60 minutes
Pleinement sollicitable*	après 24 heures
Marquage selon GefStoffV	Xi - irritant
GISCODE	ZP 1 - pauvre en chromate selon TRGS 613
Stockage	au sec pendant 6 mois environ
*	A + 20 °C et 65 % d'humidité relative de l'air. Ces valeurs doivent être raccourcies lorsque les températures sont plus élevées et prolongées lorsque les températures sont plus basses.



Consommation
Environ 1,6 kg/m ² par mm d'épaisseur
Nettoyage
Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après l'exécution des travaux de rectification.
Conditionnement/Palettisation

Conditionnement / Palettisation	Numéro d'article
42 x 25 kg sac en papier	11026

Les indications contenues dans cette fiche technique sont basées sur les expériences faites et ne sont fournies qu'à titre de consignes générales. Nous déclinons toute responsabilité quant au résultat des travaux car nous n'avons aucune influence sur une mise en œuvre et sur les conditions de pose adéquates. Il est recommandé d'effectuer des essais pratiques avant chaque utilisation.

[Fiche technique](#) [Fiches de données de sécurité](#) [Retour](#)

Situation: 20.11.2013/ma-lo / 1491